

AQUASMART® HYBRID

Giới Thiệu Sản Phẩm

AQUASMART® HYBRID là sản phẩm lớp phủ hỗn hợp Polyurethane gốc nước, với tính năng khô nhanh, để chống thấm và bảo vệ. Sản phẩm dễ dàng thi công trên cả bề mặt thẳng đứng, bề mặt ngang. Dễ thi công bằng chổi, con lăn hoặc phun. Thi công hai lớp hoặc nhiều hơn tùy mục đích sử dụng.



Ứng Dụng

Chống thấm và bảo vệ cho các bề mặt:

- Sàn Mái nhà, Tường đứng, Bể bơi
- Tấm lợp nhẹ bằng kim loại hoặc xi măng sợi
- Tại các khu vực ẩm như nhà vệ sinh, hồ thang máy
- Bảo vệ bê tông, bê tông cốt thép khỏi lão hóa
- Bọt trương nở PU

Ưu Điểm của sản phẩm

- Sản phẩm sau khi thi công tạo thành lớp màng chống thấm liền mạch có độ đàn hồi cao với khả năng chống thấm hoàn hảo
- Gốc nước thân thiện môi trường, dễ thi công
- Rất nhanh khô, rút ngắn thời gian thi công
- Có khả năng bám dính cao (độ bám dính với bề mặt cao hơn khi dùng kèm với sơn lót Microsealer -50)
- Sự truyền hơi nước: Lớp màng chống thấm có thể thông khí như vậy không có sự tích tụ của độ ẩm phía dưới lớp màng chống thấm
- Khả năng chống chịu thời tiết và tia cực tím tuyệt vời. Ngoài tác dụng chống thấm còn có tác dụng chống nóng đáng kể.
- Dễ dàng pha màu

Bảng Thông Số Kỹ Thuật

Tên Thông Số	Đơn Vị	Tiêu Chuẩn	Chỉ số
Độ Nhớt	cP	ASTM D2196-86, @ 25 o C	
Trọng Lượng Riêng	g/cm3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811,@ 20 o C	
Độ cứng	Shore A	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	
Lực kéo tại điểm đứt ở 23 ⁰ C	Kg/cm2 N/mm2	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	50 (5.0)
Độ giãn dài	%	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>300
Máy gia tăng tốc độ lão hóa QUV (UV 4 giờ, @ 60 o C (UVB-Đèn) & COND 4 giờ @ 50o C		ASTM G53	passed (2,000 hours)

Định Mức Sử Dụng

Bề mặt Ngang:

Thi công bằng chổi, con lăn

- Lớp thứ nhất: 0,6-0,8 kg / m²
- Lớp thứ hai: 0,6-0,9 kg / m²
- Thi công bằng cách máy phun: 0,5 kg / m² mỗi lớp.
- Tổng mức tiêu thụ tối thiểu: >1.2~ 1,5 kg / m²

Chống thấm Bề mặt thẳng đứng hoặc để sử dụng như một lớp sơn bảo vệ bề mặt, khuyến khích tiêu thụ là 0,5 Kg / m²

Hướng Dẫn Thi Công

Bước 1: Vệ sinh bề mặt, xử lý các vết rỗ bề mặt, các khuyết điểm bề mặt

Bước 2 : Sơn lót

Sử dụng sơn lót Microsealer-50

Đối với các khu vực vách tường, khi vực áp lực nước thấp. Có thể pha trực tiếp sản phẩm với 15% nước để làm lớp lót.

Bước 3: Trộn vật liệu

Dùng máy khuấy trộn đều vật liệu ở tốc độ 300 Vòng/phút. Vật liệu có thể pha thêm 5~10% nước.

Bước 4: Thi công chống thấm

Có thể dùng chổi con lăn, máy phun để thi công. Thi công ít nhất 2 lớp. Hai lớp thi công vuông góc, đan xen nhau.

Bảo Quản:

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Hạn sử dụng 12 tháng trong trường hợp chưa mở nắp. nếu đã mở nắp sử dụng sớm nhất có thể.



SP được phân phối của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÚ BÌNH

Địa chỉ: Số 39 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024 2212 0099 | 0904 858 269 | Email: chongtham24@gmail.com

Website: chongthamhanoi.vn, thietbivesinh24h.vn