

KERASEAL WB20

Hệ thống phủ epoxy gốc nước

Mô tả

KERASEAL WB20 là hệ thống sơn phủ epoxy gốc nước hai thành phần. Hệ thống phủ được thiết kế sử dụng để bảo vệ bê tông mới hay bê tông cũ ở điều kiện chịu tải từ trung bình đến nặng. Hệ thống KERASEAL WB20 có thể thi công cho bề mặt mịn hoặc bề mặt chống trượt.

Ứng dụng

KERASEAL WB20 có thể được sử dụng trong các khu vực sàn và bề mặt tường yêu cầu vệ sinh như: dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, y tế, nhà bếp, phòng sạch, sàn công nghiệp, nhà kho và khu vực chịu tải nặng.

Tính năng

- Không mùi, không độc, tạo môi trường thi công an toàn.
- Dễ thi công
- Chịu hóa chất phổ thông
- Bề mặt bóng mờ
- Chi phí bảo trì thấp
- Tạo thông thoáng bề mặt, cho hơi nước thoát qua.
- An toàn cho môi trường
- Dụng cụ thi công rửa bằng nước, giảm chi phí thi công.

Đóng gói

KERASEAL WB20 được cung cấp theo tiêu chuẩn 12 kg / 1 bộ.

Thông số kỹ thuật

Hàm lượng chất rắn	80%
Thời gian làm việc @12°C	120 phút
@20°C	60 phút
@30°C	30 phút
Nhiệt độ làm việc	12°C – 39°C
Độ dày tối thiểu	50µm
Độ dày tối đa	200µm
Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo	12 giờ
Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo	48 giờ
Di chuyển nhẹ	24 giờ
Đông cứng hoàn toàn	7 ngày
Thời gian sống	60 phút
Kháng nhiệt	-20°C – 60°C

Lưu ý: Do epoxy gốc nước không phát nhiệt và đông cứng sau khi kết thúc thời gian làm việc như các loại epoxy thông thường, do đó phải lưu ý thật kỹ thời gian làm việc của KERASEAL WB20 theo bảng trên vì nếu thi công sản phẩm quá thời gian làm việc thì sẽ gây ra hiện tượng khác mẫu hoặc bóng không đều.

Lưu kho

Lưu kho trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất và điều kiện kho chuẩn với bao bì không được mở nắp.

Tiêu thụ

Tính lượng tiêu thụ cho một lớp phủ:

100µm :	0.15kg/m ²
200µm:	0.30kg/m ²

Hướng dẫn thi công

Điều kiện bê tông

Cường độ chịu nén của bê tông tối thiểu phải đạt 25 N/ mm². Bê tông phải khô, không có dầu và dư bẩn như bụi, dầu hoặc lớp yếu trên bề mặt. Bê tông phải được thiết kế, sử dụng hệ thống ngăn ẩm hoặc thấm thấu ngược cho bề mặt bê tông khi sử dụng vật liệu sau khi hoàn thiện.

Chuẩn bị bề mặt bê tông

KERASEAL WB20 phải được thi công trên bề mặt sạch, không bụi bẩn, dầu mỡ. Những chất bẩn trên bề mặt nên được loại bỏ bằng hóa chất tẩy nhờn và sử dụng biện pháp cơ học như sử dụng máy phun cát. Bề mặt bê tông không phẳng hoặc bị tổn thương nên được sửa chữa bằng vật liệu thích hợp như KERACRETE RM120 hoặc KERACRETE NS50. Độ ẩm trên bề mặt nên nhỏ hơn 8% khi đo bằng độ ẩm máy.

Hạn chế

Để đạt được màu đồng nhất, nên sử dụng vật liệu trong cùng một lô sản xuất trong một khu vực.

Dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, bề mặt hoàn thiện có thể có một số sự biến màu và màu sắc thay đổi, điều này không ảnh hưởng đến chất lượng và tính năng của lớp phủ.

Lưu ý:

- Độ ẩm của nền <8%
- Bê tông đạt tối thiểu 28 ngày
- Nhiệt độ thi công tối thiểu 12°C
- Nhiệt độ thi công tối đa 39°C
- Độ điểm sương tối thiểu trên bề mặt là 3°C
- Độ ẩm không khí tối đa 80%

KERASEAL WB20

Trộn

Nên sử dụng máy trộn chuyên dụng với tốc độ khoảng 300 rpm với thanh trộn chuyên dụng. Đầu tiên trộn thành phần A trong 2-3 phút cho đến khi vật liệu đồng nhất. Đổ từ từ thành phần B vào thành phần A và trộn thêm 2-3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Không trộn quá lâu để tránh bọt khí trong quá trình trộn vật liệu.

Lưu ý: Vật liệu đã trộn chỉ sử dụng ngay và một lần, không được đóng lại để sử dụng cho lần sau.

Thi công

KERASEAL WB20 được thi công bằng cách lăn bằng rulo lông ngắn, lăn đều hỗn hợp KERASEAL WB20 vừa trộn trên bề mặt đã được chuẩn bị và có thể lăn thành nhiều lần cho đến khi đạt độ phủ như mong muốn.

Nếu sử dụng máy phun sơn, sử dụng bơm phun một pittong với đầu phun Vonfram 0.015 inch theo tỷ lệ 20:1. Tốt nhất nên trộn thêm 5% nước sạch vào hỗn hợp vật liệu khi phun.

Đông cứng

Nhiệt độ	Đi lại	Di chuyển nhẹ	Đông cứng Hoàn toàn
+10°C	~ 36 h	~ 3 ngày	~ 10 ngày
+20°C	~ 24 h	~ 2 ngày	~ 7 ngày
+30°C	~ 18 h	~ 1 ngày	~ 5 ngày

Bảo dưỡng

Có thể sửa chữa hoặc làm sạch bề mặt sau khi thi công hoàn thiện ít nhất một tuần.

KERASEAL WB20 có thể dễ dàng vệ sinh bằng khăn ướt thông thường. Đối với các khu vực bị nhiễm bẩn nặng, có thể sử dụng sút pha với nước sạch.

LƯU Ý: Với các vật kéo lê trên bề mặt sẽ làm xước lớp bề mặt. Tránh làm xước bề mặt bằng cách trải tấm bảo vệ bề mặt trước khi hoạt động trên bề mặt.

Vệ sinh dụng cụ

Dụng cụ thi công phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng bằng nước sạch.

An toàn thi công

Các thành phần của sản phẩm đã được thiết kế để tối ưu hóa đặc tính vật lý như độ bền và kháng hóa chất để giảm thiểu các yếu tố gây ảnh hưởng sức khỏe trong quá trình sử dụng. Nhận thức và có kiến thức đúng để đảm bảo sử dụng đúng và an toàn sản phẩm. Xin vui lòng luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi công.

Trong quá trình thi công sản phẩm của APT, luôn luôn đeo găng tay và mặc quần áo bảo hộ lao động để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Thông gió là rất cần thiết với những khu vực thi công kín, không thoáng khí. Không khí phải được lưu thông để đảm bảo thông thoáng ở tất cả các khu vực làm việc và khu vực lân cận để tránh sự tích tụ của hơi hóa chất. Cẩn thận khi xử lý chất lỏng dễ cháy trong khu vực làm việc. Lưu trữ an toàn bằng cách chứa vật liệu trong thùng, trong khu vực thoáng mát và tuyệt đối cấm lửa. Sản phẩm này chỉ dùng trong xây dựng công nghiệp và khu vực chuyên dụng; thi công sản phẩm theo đúng tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

ĐỌC KỸ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU. SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐÚNG THEO TÀI LIỆU KỸ THUẬT.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT: Những thắc mắc, ý kiến về kỹ thuật, biện pháp thi công, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của APT +84 979 682 933

APT đảm bảo sản phẩm được xuất xưởng phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. APT không chịu trách nhiệm hoặc bảo hành đối với những lỗi do thi công, bảo quản hoặc sử dụng không phù hợp với tài liệu kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm khi sản phẩm bị lỗi do chất lượng sản phẩm khi sản phẩm được chứng tỏ đã sử dụng đúng kỹ thuật. Thời hạn bảo hành là một năm kể từ ngày mua nguyên vật liệu. Tất cả các sản phẩm xuất xưởng phải được xác nhận bởi APT. Liên hệ với đại diện bán hàng hoặc hỗ trợ khách hàng để cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm. Mọi sự làm thay đổi tính chất của vật liệu sẽ làm vô hiệu tất cả các điều kiện bảo hành