

PRIMESEAL WB50

Water based primer

Mô tả

PRIMESEAL WB50 là sơn lót hai thành phần gốc epoxy phân tán trong nước. PRIMESEAL WB50 có thể được dùng làm lớp lót cho các loại sơn phủ gốc nước hoặc làm lớp chống bụi cho bê tông hay những bề mặt xốp.

Ứng dụng

- Là lớp lót cho hệ thống sơn phủ gốc nước
- Chống bụi cho bề mặt bê tông cũ và mới
- Tạo lớp làm sạch bề mặt bê tông
- Cải thiện độ bền cho bề mặt sàn bê tông

Tính năng

- Độ nhớt thấp
- Có thể thi công lên bề mặt ẩm hoặc bề mặt gốc xi măng còn ít tuổi
- Thẩm thấu tốt trên bề mặt bê tông
- Kết dính tốt
- Tăng độ bền và tuổi thọ cho bề mặt
- Thẩm thấu tốt và bề mặt bóng mịn khi được dùng làm lớp lót chống bụi

Đóng gói

PRIMESEAL WB50 được cung cấp theo tiêu chuẩn 10 kg/ 1 bộ.

Thông số kỹ thuật

Hàm lượng chất rắn	80%
Thời gian làm việc	20 - 40 phút
Đông cứng sơ bộ	4 - 6 giờ
Đông cứng hoàn toàn	48 giờ
Độ bám dính	Trung bình:
Bề mặt không lót	0.5 N/mm ²
Bề mặt có lót	2.5 N/mm ²

Lưu kho

Lưu kho trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất và điều kiện kho chuẩn với bao bì không được mở nắp.

Tiêu thụ

Tính lượng tiêu thụ cho một lớp phủ:
0.15kg - 0.20kg/m²

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt bê tông

PRIMESEAL WB50 phải được thi công trên bề mặt bê tông sạch, khô, không có dầu và dơ bẩn như bụi ... Những chất bẩn trên bề mặt nên được loại bỏ bằng hóa chất tẩy nhờn và sử dụng biện pháp cơ học làm khô trước khi thi công.

Trộn

Đầu tiên trộn thành phần A trong 2-3 phút cho vật liệu đồng nhất. Đổ từ từ thành phần B vào thành phần A và trộn thêm 2-3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Đối với số lượng nhỏ, lưu ý tỉ lệ trộn trên nhãn sản phẩm.

Thi công

Sử dụng như một lớp bảo vệ hoặc lớp chống bụi bê tông được thi công tối thiểu là hai lớp phủ. Dụng cụ thi công phù hợp là rulo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn.

PRIMESEAL WB50

Vệ sinh dụng cụ

Dụng cụ thi công phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng bằng nước sạch.

An toàn thi công

Dưới điều kiện hoạt động thông thường, PRIMESEAL WB50 rất an toàn trong quá trình trộn và thi công, tuy vậy với điều kiện an toàn vẫn phải được chú ý toàn bộ thời gian thi công. Khu vực thi công phải hoàn toàn không có chất dễ cháy, dễ bắt lửa, không quá nóng, tuyệt đối không cho hút thuốc xung quanh khu vực thi công. Tránh không cho dung dịch tiếp xúc với da, mắt và cần trang bị đồ bảo hộ cần thiết. Trong trường hợp không may dung dịch rơi vào da, cần rửa ngay với nước; khi dung dịch rơi vào mắt phải đến gặp bác sĩ ngay.

ĐỌC KỸ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU. SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐÚNG THEO TÀI LIỆU KỸ THUẬT.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT: Những thắc mắc, ý kiến về kỹ thuật, biện pháp thi công, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của APT +84 979 682 933

APT đảm bảo sản phẩm được xuất xưởng phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. APT không chịu trách nhiệm hoặc bảo hành đối với những lỗi do thi công, bảo quản hoặc sử dụng không phù hợp với tài liệu kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm khi sản phẩm bị lỗi do chất lượng sản phẩm khi sản phẩm được chứng tỏ đã sử dụng đúng kỹ thuật. Thời hạn bảo hành là một năm kể từ ngày mua nguyên vật liệu. Tất cả các sản phẩm xuất xưởng phải được xác nhận bởi APT. Liên hệ với đại diện bán hàng hoặc hỗ trợ khách hàng để cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm. Mọi sự làm thay đổi tính chất của vật liệu sẽ làm vô hiệu tất cả các điều kiện bảo hành