

MICROSEALER -50

Miêu Tả Sản Phẩm

MICROSEALER-50 là sơn lót gốc Polyurethane một thành phần, độ nhớt thấp, sơn lót gốc Polyurethane thích hợp cho nhiều chất nền khác nhau.

Nó được đặc trưng bởi độ nhớt rất thấp và độ bám dính cao đối với nhiều loại bề mặt khác nhau. Ngoài ra, sử dụng hiệu quả trên cả bê tông khô và ẩm không chỉ là lớp sơn lót mà còn là một xử lý các khuyết điểm điền đầy các lỗ nhỏ trên bề mặt thi công.



Ưu Điểm

- Một thành phần dễ thi công
- Độ giãn dài > 300% và độ bền kéo > 30 N / mm².
- Thích hợp với nhiều loại bề mặt khác nhau
- Có độ nhớt thấp. Dễ dàng áp dụng, ngay cả trên bê tông ướt.
- Bám dính mạnh mẽ, ngay cả trên thủy tinh, và các bề mặt kiên cố khác
- Thời gian khô nhanh. Sau khi khô hình thành lớp màng bảo vệ hữu hiệu phía trên bề mặt được thi công.

Ứng Dụng

Được sử dụng làm lớp lót cho:

- Kết cấu bê tông cả bê tông khô và bê tông ẩm ướt
- Gạch men, chất nền không xốp như thủy tinh, đá cẩm thạch & kim loại.
- Ngoài ra, để sử dụng làm chất trám vá sửa chữa các khuyết tật nhỏ của bề mặt bê tông.

Thông số kỹ thuật Microsealer-50

- Trước khi sử dụng: dạng lỏng
- Ở dạng đã đông rắn sau khi sử dụng
- Độ nhớt : 40 – 50 cP
- Trọng lượng riêng : 0,95 – 1,05 g/cm³
- Độ bền kéo đứt ở 23oC: 30 N/mm²
- Độ giãn dài ở 23oC: > 300%
- Khô sờ được (trên nền xi măng): 6-12 giờ
- Độ bám dính vào xi măng: > 4 MPa
- Định mức sử dụng: 0,1 – 0,3 kg/m² tùy chất lượng bề mặt cần thi công

Đóng Gói

Can 20 lít

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh xa nguồn nhiệt

Hạn sử dụng: 12 tháng

SP được phân phối của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÚ BÌNH

Địa chỉ: Số 39 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 024 2212 0099 | 0904 858 269 | Email: chongtham24@gmail.com

Website: chongthamhanoi.vn, thietbivesinh24h.vn