

SPORTHANE PRIMER - SƠN LÓT CHỐNG THẤM PU (Một thành phần)

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

SPORTHANE PRIMER là loại sơn gốc nhựa polyurethane đóng rắn bằng hơi ẩm, khô rất nhanh. Sản phẩm giúp thấm thấu sâu vào bề mặt xi măng và bê tông, tăng cường độ cứng độ bề mặt và thúc đẩy sự kết dính giữa lớp nền và lớp sơn phủ tiếp theo.

Ứng dụng:	Là một lớp sơn lót cho vữa xi măng và bê tông.
-----------	--

2. TÍNH NĂNG VẬT LÝ

Màu sơn hoàn thiện	Màu trong
Tỷ trọng	Khoảng 1.04kg/L
Thành phần chất rắn	xấp xỉ 33%
Độ phủ lý thuyết	8m ² /L hoặc kg với độ dày khi khô là 45microns trên mặt bề mặt láng.
Điểm chớp cháy	25 độ C/81 độ F (cốc kín)

3. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Loại bỏ các vảy, lõi lõm, cặn bẩn và các tạp chất khác khỏi bề mặt cần tráng. Sửa chữa những chỗ bị hư hỏng nặng bằng vữa xi măng hoặc keo trám. Không thi công khi nhiệt độ thấp hơn hơn 5 °C / 41 °F và độ ẩm tương đối là trên 80%.			
Phương pháp thi công	Chổi, con lăn, hoặc phun để thi công.			
Dung môi pha loãng	dung môi gốc Polyurethane (tỷ lệ pha tối đa 30% theo thể tích)			
Điều kiện thi công	Nhiệt độ bề mặt trên điểm sương để tránh ngưng tụ.			
Độ dày màng sơn	Khuyến cáo khoảng 43 micron khi khô mỗi lớp.			
Thời gian khô		5°C/41°F	20°C/68 °F	30°C/86°F
	Khô chạm tay	30phút(p)	10p	5p
	Khô qua	60p	40p	30p
	Khô hoàn toàn	120p	80p	60p
Các lớp kế tiếp	Lớp chống thấm SPORTHANE WATERPROOFING hoặc theo thiết kế.			
Thời gian phủ tiếp		5°C/41°F	20°C/68 °F	30°C/86°F
	Tối thiểu	2 giờ (h)	2h	2h
	Tối đa	24h	24h	24h
	Thời gian sử dụng	5h	4h	3h
Thời gian bảo quản	12 tháng - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. - Tránh tiếp xúc với hơi ẩm. - Lưu trữ ở nơi thông thoáng.			
Qui cách đóng gói	14kg/ 4kg			

LƯU Ý	Nếu bề mặt không dính mưa và tuyết, thì nên chà nhám nhẹ và sau đó trộn 30% dung môi PU. SPORTHANE PRIMER nên được trộn trước. Tránh ẩm ướt. Bảo vệ da và mắt, và hít thở hơi dung môi trong thời gian dài. Trong trường hợp tiếp xúc, rửa bằng dung môi hữu cơ, sau đó rửa bằng xà phòng và nước. Tránh xa tia lửa và ngọn lửa mở. Sử dụng hệ thống thông gió đầy đủ.
-------	---

Ban hành	2/1/2011
----------	----------